



Тонер **СЕТ PK9** предназначен для линейки принтеров и МФУ Kyocera, использующих оригинальный тонер на основе полиэстера – FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN, FS-4300DN, ECOSYS M3040DN, M3540DN, M3550iDN, M3560iDN, M2135DN, M2040DN, M4125idn, P2235DN, P2040DN. Также может использоваться в машинах FS-1040, FS-1060DN, FS-1020MFP, FS-1120MFP, FS-1025MFP, FS-1125MFP. Производится на собственном заводе в Японии. Фасовка в бутылки осуществляется в России.

Ключевые особенности:

- ✓ **Цена.** За счет больших объемов потребления по всему миру, нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (OEM) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.
- ✓ **Ресурс.** Расход тонера CET близок к расходу оригинального тонера, что позволяет экономить на стоимости отпечатка. Такое преимущество важно в MPS проектах, а также будет являться весомым аргументом при выборе поставщика расходных материалов в вашу пользу в условиях всеобщей экономии.

Доступные фасовки тонера СЕТ PK9


CET8857	Мешок, 20 кг	CET8857-750	Бутылка, 750 г для картриджей ТК-3130
CET8857-1000	Бутылка, 1 кг	CET8857-290	Бутылка, 290 г для картриджей ТК-1160/1170
CET8857-450	Бутылка, 450 г для картриджей ТК-3100/3110	CET8857-125	Бутылка, 125 г для картриджей ТК-1150/1200

Совместимость и заправочные веса тонера СЕТ PK9

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
TK-1110	2500	100 г	TK-1200	3000	116 г	TK-3170	15500	430 г
TK-1120	3000	100 г	TK-3100	12500	330 г	TK-3190	25000	680 г
TK-1150	3000	140 г	TK-3110	15500	380 г	TK-4105	15000	560 г
TK-1160	7200	280 г	TK-3130	25000	610 г	TK-6115	15000	540 г
TK-1170	7200	280 г	TK-3160	12500	330 г			

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Результаты тестов тонера СЕТ PK9 в лаборатории



Результаты тестов тонера CET PK9 в лаборатории

	FS-1120MFP		FS-4100DN		ECOSYS P2040DN		ECOSYS P3055dn	
	OEM	CET	OEM	CET	OEM	CET	OEM	CET
Средняя плотность печати, ASTM F2036	1,37	1,31	1,33	1,22	1,31	1,28	1,28	1,19
Средний уровень фона, ASTM F2036	1,25%	0,96%	0,21%	1,51%	0,39%	0,35%	0,33%	0,18%
Средний расход тонера, мг/стр.	39,9	35,6	26	28,3	27,5	33,2	25,1	23,2
Эффективность переноса	84%	87%	92%	97%	93%	97%	91%	95%

Результаты тестов на смешивание тонера CET PK9 с тонерами других производителей

Уровень фона при использовании тонера PK9 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки

