

Kyocera ECOSYS P2040dn, CET PK10 mixing test

PK9 -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,92%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,63%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,30	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,36	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,34	
Закочано тонера, Toner fed	64,7 g	
Температура, Temperature	21,8 C	
Относительная влажность, Relative humidity	21%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

SCC КУТК3130UNIV -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,73%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,58%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,29	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,34	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,31	
Закочано тонера, Toner fed	73,1 g	
Температура, Temperature	21 C	
Относительная влажность, Relative humidity	19%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Tomoe-gawa ED-40 -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,60%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,20%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,31	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,36	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,34	
Закочано тонера, Toner fed	87,5 g	
Температура, Temperature	23,1 C	
Относительная влажность, Relative humidity	22%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Murata TG-46 -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,78%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,60%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,26	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,38	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,34	
Закочано тонера, Toner fed	75,6 g	
Температура, Temperature	20,4 C	
Относительная влажность, Relative humidity	30%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Delacamp UT19F5A -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,69%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,24%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,25	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,33	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,26	
Закочано тонера, Toner fed	101 g	
Температура, Temperature	21,1 C	
Относительная влажность, Relative humidity	30%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

